１液水系金属、木部用塗料　キャメロンカラー

【特徴】

キャメロンカラーは水系塗料の欠点である乾燥の遅さをラッカーエナメル並みの領域までもっていき、しかもアクリルウレタン塗料よりも優れた耐候性をもった画期的塗料です。

価格面でもラッカーよりは不揮発分が30％ほど高く昨今の溶剤価格の高騰を加味するとむしろキャメロンカラーのほうがトータルでお得になるケースも多々あります。

建機、バス、トラックの塗り替えに是非ご検討してみてください。

乾燥性

適温	23℃　湿度40％		
品名/項目	指触乾燥	指圧乾燥	ハンドリング
ラッカーエナメル	１０分	１２分	１８分
オバロン	２５分	６０分	９０分
キャメロンカラー	１０分	１２分	１８分
低温	５℃　湿度40％		
品名/項目	指触乾燥	指圧乾燥	ハンドリング
ラッカーエナメル	１０分	１４分	２０分
オバロン	３５分	９０分	１８０分
キャメロンカラー	１０分	１４分	２０分
高湿度	10℃　湿度80％		
品名/項目	指触乾燥	指圧乾燥	ハンドリング
ラッカーエナメル	２０分	２５分	３０分
オバロン	６０分	９０分	２４０分
キャメロンカラー	２０分	２５分	３０分

＊オバロンは弊社１液水系常乾高光沢塗料

塗膜鉛筆硬度

ラッカーエナメル	B
オバロン	B
キャメロンカラー	HB-F

耐候性試験（SWOM）　光沢保持率

品名/項目	500時間	1000時間	1500時間	2000時間	2500時間	3000時間
サンクトロン	100%	78%	64%	34%	ー	ー
ゴルバロンND	100%	99%	96%	93%	91%	89%
キャメロンカラー	100%	99%	98%	97%	96%	95%
オバロン	52%	ー	ー	ー	ー	ー

＊A6063　AL-1200板に各種白色を標準膜厚で塗装　23℃7日乾燥（焼付塗料は160X20分乾燥後7日乾燥）

＊サンクトロンは弊社アクリルメラミン焼付塗料

＊ゴルバロンNDは弊社ハルスハイブリッド型アクリルウレタン常温乾燥塗料

お問い合わせ先　大宝化学工業株式会社　〒332-0001 川口市朝日３－１－５（代表）
TEL:048-222-7950/FAX:048-222-7443　Mail:info@7950.co.jp　http://www.7950.co.jp

一般物性　　素材リン酸亜鉛処理鋼板

一般物性	試験方法	成績
光沢	60度鏡面反射率	82
エリクセン	5mm押し出し	異常なし
耐衝撃性	ﾃﾞｭﾎﾟﾝ式500GX50CM	異常なし
耐塩水噴霧	5%食塩水噴霧48時間ｸﾛｽｶｯﾄ入り　セロテープ剥離幅	2mm以下
耐酸性	5%硫酸浸漬48時間	異常なし
耐アルカリ性	5%炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ浸漬24時間	異常なし
マシン油性	マシン油ラビング	異常なし
凍結融解性	-６℃で凍結開始　凍結後常温にもどした時の性状	異常なし
ブレアロン5000プライマーを下塗しキャメロンカラー塗布　SPCC-SB鋼板塗装		
耐塩水噴霧	5%食塩水噴霧360時間ｸﾛｽｶｯﾄ入り　セロテープ剥離	1mm

*ブレアロン5000は弊社常温乾燥1液水性プライマー

荷姿
　14KG　3.5KG
色
　各色調色可能
艶
　艶あり、半艶、艶消
タイプ
　スプレー用　　A-100
　刷毛、ローラー用　H-200

注意事項
　鉄部に塗装する場合はプライマーを必ず塗布してください。
　　ブレアロン3000,　または5000プライマー（弊社水系プライマー）
　気温5℃以下での使用は避けてください。
　湿度80％以上での塗装は避けてください。
　塗布面のほこり、油などの付着物は除去してから塗装してください。
　使用後の用具の洗浄はラッカーシンナーを使用してください。
　刷毛用H-200は経時で消泡効果が落ちてきますので早めの使用をお願いします。
保管方法
　塗装後の残塗料は密閉容器にいれて保管してください。
　40℃以下の場所での保管をお願いします。

お問い合わせ先　大宝化学工業株式会社　〒332-0001 川口市朝日３－１－５（代表）
TEL:048-222-7950/FAX:048-222-7443　Mail:info@7950.co.jp　http://www.7950.co.jp